



TAIKOR Accelerator

Произведен согласно СТО 72746455-3.6.3-2015

Ускоритель полимеризации для TAIKOR Elastic 300

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

TAIKOR Accelerator / ТАЙКОР Акселератор – специальный ускоритель полимеризации для полимерной композиции TAIKOR Elastic 300 / ТАЙКОР Эластик 300. Повышает тиксотропность и механическую прочность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для ускорения полимеризации при нанесении полимерной композиции TAIKOR Elastic 300 / ТАЙКОР Эластик 300 в условиях пониженной температуры и пониженной влажности воздуха, а также при нанесении более толстыми слоями, для предотвращения образования пузырей в готовом покрытии.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-	-	прозрачный	визуально

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Масса нетто	кг	-	0,35	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [ТИ-ПОЛ-25 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ гидроизоляция полов по железобетонному основанию системами ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер под стяжку и ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер Лайт под плитку;](#)
- [ТИ-РЕЗ-02 ЖБ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по защите внутренней поверхности бетонных и железобетонных резервуаров системой ТН-РЕЗЕРВУАР Ультра на основе материала TAIKOR Elastic 300 / ТАЙКОР Эластик 300](#)

Перед применением TAIKOR Elastic 300 / ТАЙКОР Эластик 300 и TAIKOR Accelerator / ТАЙКОР Акселератор должны быть выдержаны в теплом помещении (не ниже +18°C) не менее суток. Банку с акселератором необходимо тщательно встряхнуть, вскрыть и вылить содержимое в ведро с TAIKOR Elastic 300 / ТАЙКОР Эластик 300. Тщательно перемешать с помощью низкооборотного смесителя (не более 150 об/мин) до однородного состояния. Следует избегать продолжительного перемешивания материала, чтобы предотвратить вовлечение воздуха.

Нанесение TAIKOR Elastic 300 / ТАЙКОР Эластик 300 следует проводить немедленно после добавления в него акселератора. Время жизни композиции после добавления акселератора составляет 10-20 мин, в зависимости от температуры и влажности воздуха (чем ниже температура окружающего воздуха, тем дольше время жизни состава).

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях, в средствах индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Расход: две банки по 0,350 кг TAIKOR Accelerator / ТАЙКОР Акселератор на одно ведро массой 24 кг TAIKOR Elastic 300 / ТАЙКОР Эластик 300.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование материала должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 при температуре от минус 40 °C до плюс 40°C. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от минус 40 °C до плюс 40°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 мес.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД: 3208 20 900 9

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Подбор
подрядчика



Сопровожден
ие монтажа



Поддержка при
эксплуатации

