Герметик ISOBOX паропроницаемый акриловый (наружный А)

Произведено согласно: Контракт № 01-25/12 от 25.12.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Герметик ISOBOX паропроницаемый акриловый – многофункциональный герметик на основе акриловой дисперсии, с высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу. После нанесения продукт формируется в мягкую пластично-эластичную резину путем испарения воды из герметика. Цвет – белый. Возможна колеровка под заказ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик ISOBOX паропроницаемый акриловый предназначен для качественной и долговременной герметизации внешнего примыкания оконного блока в соответствии с ГОСТ 30971-2012, с обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов, фальцевой кровли.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая паропроницаемость;
- возможность работы при отрицательных температурах;
- устойчивость к УФ-излучению, атмосферному и деформационным воздействиям;
- удобство при нанесении;
- отсутствует резкий аммиачный запах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Акриловая дисперсия	ГОСТ Р 59523-2021
Плотность	г/мл	в пределах	1,55-1,60	ГОСТ 25945-98
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-лопатках	%	не менее	250	ГОСТ 26589-94
Сопротивление текучести	мм	не более	2	ГОСТ Р 59523-2021
Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 3 мм	м²·ч·Па/мг	не более	0,25	ГОСТ 25898-2020
Максимально допустимая деформация монтажного шва	%	-	15	по спецификации производителя
Время образования поверхностной пленки	мин	не более	60	ГОСТ Р 59523-2021
Температура эксплуатации	°С	-	от -60 до +80	по спецификации производителя
Условная прочность в момент разрыва	МПа	не менее	0.1	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления (адгезия) с основанием	МПа	не менее	0.1	ГОСТ 26589-94

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	л	-	5
Масса нетто тары	кг	-	7
Масса брутто тары	кг	-	7.2
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	90
Масса брутто паллеты	кг	-	672
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1100

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Герметик ISOBOX паропроницаемый акриловый применяется при температуре окружающей среды и основания от минус 25 °С до плюс 35 °С. При отрицательных температурах необходимо применять герметик, выдержанный при температуре 18 – 25 °С не менее суток.
Герметик укладывается шпателем, кистью или при помощи ручных либо пневматических пистолетов.
Толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 3 до 5 мм, ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм. Для наружного применения требуются хорошие погодные условия для высыхания, в течение не менее 5 часов после нанесения. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными. Пористым основаниям не требуется быть абсолютно сухими. Наличие капельной влаги недопустимо, как и нанесение герметика во время дождя или снега.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Температурный режим транспортировки от плюс 5 ºС до плюс 35 ºС. Допускается до семи циклов замораживания-оттаивания или кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 20 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить ведра следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 20 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортировки

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170

СЕРВИСЫ: