



## Герметик ISOBOX универсальный силиконовый бесцветный

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.25-2022

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Герметик ISOBOX универсальный силиконовый бесцветный - это силиконовый герметик, который при взаимодействии с влагой воздуха формируется в прочную эластичную резину. Стоек к ультрафиолету и атмосферным воздействиям. Температура эксплуатации от минус 40 °С до плюс 180 °С.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик ISOBOX универсальный силиконовый бесцветный предназначен для герметизации различных швов в строительных конструкциях, стекольных системах, в кухнях и ванных комнатах. Основные материалы: керамика, фарфор, стекло, твёрдый ПВХ и похожие пластики, эмалированные материалы, коррозионностойкие или окрашенные металлы и лакированная древесина.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- высокая адгезия;
- повышенная эластичность;
- устойчив к УФ излучению.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                                        | Ед. изм. | Критерий   | Значение  | Метод испытания                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------------------|
| Основной компонент                                                             | -        | -          | Силикон   | СТО 72746455-3.6.25-2022            |
| Плотность                                                                      | г/мл     | в пределах | 0,89-0,94 | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| Время образования поверхностной плёнки при 23 °С и 50% относительной влажности | мин      | в пределах | 5-20      | ГОСТ Р 59523-2021                   |
| Соппротивление текучести                                                       | мм       | не более   | 2         | ГОСТ Р 59523-2021                   |
| Скорость отверждения при t=23 °С / 50% RH                                      | мм/24ч   | не менее   | 2,5       | ГОСТ Р 59523-2021                   |
| Прочность при разрыве                                                          | МПа      | не менее   | 0,7       | ГОСТ 26589-94                       |
| Относительное удлинение при разрыве                                            | %        | не менее   | 350       | ГОСТ 26589-94                       |
| Твёрдость по Шору (А)                                                          | ед.      | в пределах | 10-20     | ГОСТ 263-75 (СТ СЭВ 1198-78)        |

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя                 | Ед. изм. | Критерий | Код товара    |               |               |
|-----------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |          |          | ЕКН 069573    | ЕКН 100527    | ЕКН 137333    |
| Объем наполнения                        | мл       | -        | 260           | 260           | 260           |
| Объем тары                              | мл       | -        | 310           | 310           | 310           |
| Масса нетто продукта                    | кг       | -        | 0.244         | 0.244         | 0.244         |
| Масса брутто продукта                   | кг       | -        | 0.3           | 0.3           | 0.3           |
| Количество штук в упаковке (коробке)    | шт       | -        | 12            | 24            | 12            |
| Количество упаковок (коробок) в паллете | шт       | -        | 104           | 64            | 130           |
| Масса брутто упаковки (коробки)         | кг       | -        | 3.82          | 7.684         | 3.82          |
| Масса брутто паллеты                    | кг       | -        | 415           | 512           | 515           |
| Размер паллеты                          | мм       | -        | 1200*800*1130 | 1200*800*1130 | 1200*800*1400 |

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по применению герметиков](#)

Герметик ISOBOX универсальный силиконовый бесцветный применяется при температуре окружающей среды и основания от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Оптимальная температура картриджа от плюс 18 °С до плюс 25 °С. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными. При необходимости поверхность обезжиривают ацетоном для увеличения прочности сцепления. Не подходит для оснований из полиэтилена, поликарбоната, полипропилена, оргстекла, фторопласта и битума. Не рекомендуются для нанесения на бетон, мрамор, свинец, медь, оцинкованную сталь и при работе с зеркалами.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Герметик транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данный вид транспорта, при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. При транспортировке допускается 5 циклов замораживания до минус 15°С общей продолжительностью не более 30 дней.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С в сухих условиях. Место хранения должно защищать продукцию от прямых солнечных лучей, а также от резких перепадов температуры. Хранить на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортировки.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170  
ФСБЦ: 14.5.01.07-1000

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

