

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, тел. + 375 17 323 26 69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 07.1060.25

Дата регистрации « 20 » мая 2025 г.

Действительно до « 20 » мая 2030 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Материалы рулонные гидроизоляционные подкладочные: «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX», «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF».

2. Назначение

Для устройства подстилающих гидрозащитных слоев в скатных кровлях.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Технофлекс», Российская Федерация, 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5 (завод-изготовитель: Воскресенский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Завод Технофлекс», Российская Федерация, 140204, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Промплощадка, д. 5В).

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Технофлекс», Российская Федерация, 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЮЛТА-комплекс» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1744) от 14.05.2025 № 190/25;

протокола испытаний испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЮЛТА-комплекс» от 14.05.2025 № 191/25;

отчета о проверке системы производственного контроля от 14.04.2025.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства Государственное предприятие «СтройМедиаПроект» осуществляет инспекционный контроль производства Воскресенского филиала ООО «Завод Технофлекс», Российская Федерация.

7. Особые отметки

Пример маркировки материала «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX» на этикетке: товарный знак; ТЕХНОНИКОЛЬ; Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX; Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты выпуска товара; СТО 72746455-3.1.23-2017; Основа: Без основы; Дата 10.02.25; Партия 83 948; Линия 5; Смена 2; Масса на единицу площади кг/м² $0,7 \pm 0,1$; Лин. разм. Ш x Д, м 1,1 x 30; Площадь, м² 33,0; Воскресенский филиал ООО «Завод Технофлекс», 140204, Россия, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, 5в; www.tn.ru; 8 800 600 05 65 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНГСУЛЬТАЦИИ; знаки соответствия; QR-код.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

П.Л. Садовский

20 мая 2025 г.

№ 0025855



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 2

ТС

07.1060.25

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

материалов рулонных гидроизоляционных подкладочных: «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX», «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF», производства Воскресенского филиала ООО «Завод Технофлекс», Российская Федерация.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
«Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX»			
1.	Внешний вид. Дефекты внешнего вида	ГОСТ 2678-94 п. 3.2	На поверхности материала дыры, трещины, складки, разрывы отсутствуют, кромки ровные без отслаиваний
2.	Размеры полотна, мм: - толщина; - ширина	ГОСТ 2678-94 п. 3.3	0,71 1100
3.	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 2678-94 п. 3.22	734
4.	Максимальная сила растяжения, Н/50 мм: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 31899.1-2011	785 555
	Удлинение при максимальной силе растяжения, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении		15 15
5.	Водопоглощение по массе, %	ГОСТ 2678-94 п. 3.10 (в течение 24 ч)	0,2
6.	Гибкость	ГОСТ 2678-94 п. 3.9 (брус с закруглением радиусом 15 мм, при температуре минус 15 °С)	После проведения испытаний трещин и отслаиваний материала на образцах не выявлено

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
7.	Сопротивление разрыву, Н: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	СТБ 2184-2011 п. 8.10 (испытание гвоздем диаметром 2,5 мм)	695 650
8.	Водонепроницаемость	ГОСТ 2678-94 п. 3.11 (при давлении воды 0,01 МПа в течение 72 ч)	При проведении испытаний следов воды на поверхности образцов не обнаружено
9.	Изменение линейных размеров материала при нагревании, %	ГОСТ 2678-94 п. 3.13 (время экспозиции - 6 ч, температура - (70 ± 2) °С)	- 1
10.	Теплостойкость	ГОСТ 2678-94 п. 3.12 (время экспозиции - 2 ч, температура - 100 °С)	После проведения испытаний на поверхности образцов вздутия и следы перемещения слоя материала не обнаружены
11.	Температура размягчения вяжущего, °С	ГОСТ 2678-94 п. 3.24, ГОСТ 11506-73	104
«Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF», ширина – 1,0 м			
12.	Внешний вид. Дефекты внешнего вида.	ГОСТ 2678-94 п. 3.2	На поверхности материала дыры, трещины, складки, разрывы отсутствуют, кромки ровные без отслаиваний
13.	Размеры полотна, мм: - толщина; - ширина	ГОСТ 2678-94 п. 3.3	0,97 1000
14.	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 2678-94 п. 3.22	909
15.	Максимальная сила растяжения, Н/50 мм: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 31899.1-2011	705 605
16.	Удлинение при максимальной силе растяжения, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении		25 25

№ 0057860

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 2

Листов 2

ТС

07.1060.25

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
17.	Водопоглощение по массе, %	ГОСТ 2678-94 п. 3.10 (в течение 24 ч)	0,2
18.	Водонепроницаемость	ГОСТ 2678-94 п. 3.11 (при давлении воды 0,01 МПа в течение 72 ч)	При проведении испытаний следов воды на поверхности образцов не обнаружено
19.	Гибкость	ГОСТ 2678-94 п. 3.9 (брус с закруглением радиусом 15 мм, при температуре минус 15 °С)	После проведения испытаний трещин и отслаиваний материала на образцах не выявлено
20.	Сопротивление разрыву, Н: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	СТБ 2184-2011 п. 8.10 (испытание гвоздем диаметром 2,5 мм)	555 550
21.	Изменение линейных размеров материала при нагревании, %	ГОСТ 2678-94 п. 3.13 (время экспозиции - 6 ч, температура - (70 ± 2) °С)	- 1
22.	Прочность сцепления с основанием, МПа (характер отрыва):	ГОСТ 26589-94 п. 3.4 (метод А)	
	- бетон		0,37 (адгезионный отрыв)
	- металл		0,39 (адгезионный отрыв)
	- ПВХ		0,39 (адгезионный отрыв)

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
23.	Теплостойкость	ГОСТ 2678-94 п. 3.12 (время экспозиции – 2 ч, температура – 100 °С	После проведения испытаний на поверхности образцов вздутия и следы перемещения слоя материала не обнаружены
24.	Прочность на сдвиг соединения, Н/50	ГОСТ 32316.1-2012 (величина нахлеста клеевого соединения - 80 мм)	650
25.	Сопротивление раздиру соединения, Н/50: - максимальное значение сопротивления раздиру; - среднее значение сопротивления раздиру	ГОСТ 32315.1-2012 (величина нахлеста клеевого соединения - 80 мм)	60 40
26.	Температура размягчения вяжущего, °С	ГОСТ 2678-94 п. 3.24, ГОСТ 11506-73	102
<u>Пожарно-технические характеристики материалов</u>			
27.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244-94 (метод II)	Г4
28.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402-96	В3
29.	Распространение пламени, группа	ГОСТ 30444-97	РП4

Примечание: показатели по пп. 27 - 29 приняты без проведения испытаний на основании письма ООО «Завод Технофлекс», Российская Федерация, исх. № 6/н от 11.01.2025.

Руководитель уполномоченного органа

П.Л. Садовский



№ 0057861

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

07.1060.25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на материалы рулонные гидроизоляционные подкладочные: «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX», «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF» (далее – материалы), производства Общества с ограниченной ответственностью «Завод Технофлекс», Российская Федерация (завод-изготовитель: Воскресенский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Завод Технофлекс», Российская Федерация), для устройства подстилающих гидрозащитных слоев в скатных кровлях.

2. Требования к материалам установлены в СТО 72746455-3.1.23-2017 «Материалы рулонные гидроизоляционные подкладочные. Технические условия».

Материал «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX» – это механически закрепляемый безосновный материал, изготовленный путем нанесения битумного вяжущего с добавлением СБС полимеров на многослойную полипропиленовую ткань, с последующей защитой битумного вяжущего металлизированной несъемной пленкой. С нижней стороны материал имеет продольную битумную клеевую полосу, защищенную силиконизированной съемной пленкой.

Материал «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF» – это самоклеящийся безосновный материал, изготовленный путем нанесения битумного вяжущего с добавлением СБС полимеров на многослойную полипропиленовую ткань, с последующей защитой битумного вяжущего силиконизированной съемной пленкой.

Материалы выпускаются в рулонах следующих размеров: длина – от 5 до 50 м, ширина – от 50 до 1000 мм, толщина – от 0,4 до 4,0 мм. По согласованию с заказчиком допускается изготовление материалов других размеров по длине и ширине.

3. Рулоны с материалом скреплены в трех местах скотчем и упакованы в полимерную пленку, на которой нанесена краткая инструкция по монтажу и эксплуатации. На скотче нанесена торговая марка материала (ТЕХНОНИКОЛЬ). На каждый рулон наклеена этикетка, которая содержит следующую информацию: товарный знак; торговая марка (ТЕХНОНИКОЛЬ); наименование продукции; гарантийный срок хранения; обозначение стандарта; материал основы (без основы); дата изготовления; номер партии; номер линии; номер смены; масса одного м² в кг; линейные размеры материала в рулоне в метрах; площадь материала в рулоне в м²; наименование и адрес изготовителя; сайт изготовителя; телефон для консультаций; знаки соответствия; QR-код. На верхнем слое материала нанесены логотипы и разметка.

4. Укладка материалов на поверхности осуществляется логотипами и разметкой вверх. Материалы применяются в качестве дополнительного подкладочного слоя в конструкциях скатных кровель с финишным покрытием из гибкой битумной черепицы. Материалы не предназначены для наплавления. Материал «Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF» рекомендуется применять в местах наиболее вероятных протечек (карниз, ендова, конек), а также по всей площади кровли.

5. Проектирование, производство и приемку работ, эксплуатацию скатных кровель с использованием материалов гидроизоляционных подкладочных следует выполнять в соответствии с проектной и технологической документацией, требованиями, технических нормативных правовых актов, строительных норм и строительных правил, действующих на территории Республики Беларусь, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций по монтажу изготовителя: «Инструкции по монтажу профессиональных подкладочных материалов для скатной кровли» и «Инструкции по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS», которыми должна сопровождаться каждая партия продукции.

6. Материалы гидроизоляционные могут транспортироваться в вертикальном положении в один ряд по высоте всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением правил перевозки грузов, действующих для данного вида транспорта. При транспортировании и хранении должны соблюдаться условия, обеспечивающие их защиту от увлажнения, загрязнения или механического повреждения, а также воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред. Хранение материалов гидроизоляционных должно осуществляться в закрытых сухих помещениях при температуре от минус 35 °С до 35 °С на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

7. Гарантийный срок хранения материалов 24 месяца со дня изготовления.

8. Ответственность за соответствие поставляемой продукции настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

П.Л. Садовский



№ 0057862